

Análisis químico orientativo de aceros

Steel approximate chemical composition

MATERIAL <i>Material</i>	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Dureza <i>Hardness</i>
AISI 1010	0,10		0,30	0,45	0,45				60-64 HRC
AISI 1085	0,85	0,35	0,60	0,02	0,02				60-62 HRC
AISI 52100	0,90	0,15	0,25	0,025	0,025	1,30			57-66 HRC
	1,10	0,35	0,45	max	max	1,60			